




ATELIER
BÉCHEVEL

TAILLE DE PIERRE



S. A. S. ATELIER BÉCHEVEL
70 chemin des Bruges
26160 La Bâtie Rolland

PIERRE DE BEAUNOTTE

NATURE : CALCAIRE OOLITHIQUE,
JURASSIQUE, étage BATHONIEN
ÂGE: 165 MILLIONS D'ANNÉES

ASPECT :

ROCHE DE COULEUR BEIGE CLAIR UNI OU BEIGE CLAIR À BEIGE MOYEN LÉGÈREMENT AMBRÉ. ASPECT VEINÉ, RUBANÉ OU MOUCHETÉ EN FONCTION DE LA LOCALISATION DANS LA MASSE. PRÉSENCE DE COQUILLES FOSSILES.

COMMUNE :

BEAUNOTTE (CÔTE D'OR) À 30 KM AU SUD DE CHATILLON SUR SEINE

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTITE :

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE : **2100 kg/m³** NF EN 1936

POROSITÉ OUVERTE MOYENNE : 22 % NF EN 1936

CARACTÉRISTIQUES APTITUDE A L'EMPLOI :

RÉSISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION : **60 Mpa** NF EN 772-1

VITESSE DE PROPAGATION DU SON : 4110 m/s NFB 10505

USURE METALLIQUE DU DISQUE : 23,5 mm NF EN 14157

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GÉLIVITÉ : 168 cycles NF EN 12371

EMPLOIS : DALLAGE À TRAFIC MODÉRÉ, REVÊTEMENTS VERTICAUX, DÉCORATION ET MASSIF.